



Nos produits moule à béton

Résine	R4535-A	R5000	R5001	R7000	R7552
Durcisseur	TPA	AX	AX	AX	AX
Viscosité à 25°C (MPa.s)	600 ± 150	1 200 ± 400	1 200 ± 400	1 350 ± 0,05	1 500 ± 400
Densité	1,05 ± 0,05	1,17 ± 0,05	1,17 ± 0,05	1,21 ± 0,05	1,25 ± 0,05
Rapport de mélange (en poids)	100 / 35	100 / 50	100 / 50	100 / 58	100 / 65
Temps de gel (min à 25°C)	15 ± 3	10 ± 3	23 ± 5	12 ± 3	11 ± 3
Dureté (A à 25°C)	50 ± 5	65 ± 5	65 ± 5	70 ± 5	75 ± 5
Résistance en traction (MPa)	4,2	7,1	7,1	10,5	11
Allongement en traction (%)	840	420	420	405	400
Resistance à la déchirure (N/mm)	23	22	22	32	38
Allongement à la déchirure (%)	325	67	67	85	45